CARBON ACTIVADO GRANULAR
A9232-AL
MC830C
Certificado UL según ANSI/NSF STANDARD 61/AWWA B604-96

MC830C es un carbón activado granular producido a partir de carbón de cáscara de coco mediante un proceso de activación de vapor a alta temperatura bajo estrictos controles de calidad. Este material tiene una gran área de superficie, muy buena dureza mecánica, distribución única del tamaño de poro y estabilidad química.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Alta capacidad de adsorción y eficiencia
- Dura y duradera

ESPECIFICACIONES

Tamiz estandar en E.U.	
Tamaño de malla:	8 x 30
Mayor que 12	5% maximo
Menor que 40	4% maximo
Indice de Yodo (mg/g)	1000 minimo
Dureza	98 minimo
Capacidad de absorción	85 minimo
Humedad (por saco)	5% maximo
Densidad aparente (g/cc)	0.46 – 0.52 typical
Coeficiente de uniformidad	<2.0
Densidad bulto (lb./cf)	27.5
pH	10
Contenido total de ceniza	4% max
Ceniza soluble en agua	2.0% max

Packaged in 27.5-pound bags, 1100-pound super sacks, or bulk truck delivery.